


SUGHERO SUPERCOMPRESSO IN ROTOLI E LASTRE

Scheda Tecnica

CARATTERISTICHE



- Prodotto Naturale, Antistatico, Antiallergico, Biocompatibile
- Al contrario di altri isolanti sintetici non rilascia solventi o particelle nocive
- Gradevole al tatto può essere posato a vista come insonorizzante fonoassorbente e anticondensa oppure intonacato, verniciato o tinteggiato.
- Ineguagliabile nelle ristrutturazioni per cappotti interni termoisolanti, grazie alla sua elevata permeabilità al vapore risolve definitivamente i problemi di umidità, condense e muffe.
- Ottimo isolamento acustico dai rumori d'urto e da calpestio, può essere applicato direttamente sotto laminati, parquet, ceramica, pietra naturale ecc.
- Ideale tappetino termoacustico per la posa di pavimenti flottanti; compatto, elastico e flessibile permette di livellare piccole irregolarità ed imperfezioni del massetto. Adatto anche per pavimenti riscaldati
- Grande durabilità e stabilità dimensionale, anche quando soggetto ad alte variazioni di temperatura;
- Igroscopico, imputrescibile, inattaccabile da insetti, e roditori

SPECIFICHE TECNICHE

Descrizione	Foglio di sughero per applicazione commerciale e residenziale.
Misure	Larghezza – da 500 mm a 1300 mm Spessore – da 0.8 mm a 15 mm Lunghezza – su richiesta del cliente
Tolleranza per Larghezza e Lunghezza	≥ valore nominale
Tolleranza per Spessore	Spessore ≤ 5 mm → ± 0.2 mm Spessore ≥ 5 mm → ± 5% con massimo di 0.5 mm
Densità	180 – 220 Kg/m ³
Tensione di rottura a trazione	≥ 200 kPa
Compressione	20 - 40 %
Recupero	65% Min
Flessibilità	Fattore 5: Passa
Conduttività termica	0.042 W / m K
Riduzione dei rumori da impatto	Apress. 17 a 20 dB(A)
Resistenza al fuoco	Classe E Autoestinguente e debolmente fumoso, non alimenta la propagazione della fiamma

JPSCORKGROUP

Rua Cruz de Malta, 110 • P. O. Box 435 4524-907 Rio Meão Codex – Portugal

Tel.: 351 227 471 920 • Fax.: 351 227 447 796

E-mail: jps@jpscorkgroup.com • Web site: www.jpscorkgroup.com