

WAKOL MS 245 Montinator

Scheda tecnica

Campi d' utilizzo

Colla da montaggio monocomponente, elastica per l'incollaggio di

- Materiali legnosi
- Metalli
- Materie plastiche
- Calcestruzzo
- Pietra
- Lastre decorative
- Rivestimento di pareti
- Pannellature
- Listelli di legno

Caratteristiche particolari



1)



2)



3)

- rivestibile dopo l'indurimento
- a presa rapida
- resistente
- indurente in ambiente umido
- facile lavorazione

1) Classe di emissione secondo il diritto francese

2) Adesivi contenenti polimeri silanici

3) Privo di solventi secondo la definizione dell'associazione tedesca degli adesivi e la normativa TRGS 610

Caratteristiche tecniche

Componente base:

Sigillante ibrido MS Polymer

Detergente:

WAKOL RV 105 Diluente neoprenico, prima che la colla faccia presa

Tempo aperto:

5 - 10 minuti

Tempo di indurimento:	strato 2,5 mm - 24 ore
Resistenza alla temperatura:	-40 °C a +90 °C nello stato indurito
Applicazione:	con siringa a cartuccia adatta
Temperatura di stoccaggio:	tra +5 °C e +25 °C, proteggere dal calore eccessivo
Durata di stoccaggio:	12 mesi a temperatura ambiente
Identificazione secondo il regolamento sulle sostanze pericolose:	vedere la scheda di sicurezza

Piani di posa

Il sottofondo e le condizioni climatiche devono essere conformi ai requisiti delle norme e delle schede informative. I substrati da incollare devono essere privi di polvere, grasso e olio, nonché solidi e resistenti. Se necessario, carteggiare prima.

Istruzioni d'uso

WAKOL MS 245 Montinator va applicata formando cordoni sui substrati da incollare, che devono essere uniti tra loro entro il tempo aperto.

Avvertenze particolari

Particolarmente adatta per parquet, battiscopa, profilati per scale, spigoli, pedane e per la chiusura di giunzioni.

WAKOL MS 245 Montinator non deve essere lavorato in caso di temperature inferiori a + 5°C e superiori a +40 °C.

A causa delle numerose vernici presenti sul mercato, si consiglia di eseguire prove preliminari. La vernice deve essere applicata sul sigillante entro 4 ore.

Garantiamo un'elevata e costante qualità dei nostri prodotti. Tutti i dati indicati si basano sui risultati ottenuti attraverso i test effettuati, dall'esperienza pratica accumulata negli anni e dalla conformità alle specifiche norme tecniche. Le diverse peculiarità dei numerosi materiali utilizzati e le differenti condizioni di posa che non possono essere direttamente da noi influenzate, escludono qualsiasi rivendicazione di responsabilità nei nostri confronti. Per tale motivo si consiglia di eseguire un numero sufficiente di prove pratiche con il materiale di posa da utilizzare. Devono essere anche osservate le indicazioni fornite dal produttore delle pavimentazioni, le norme in vigore e le schede tecniche specifiche dei prodotti utilizzati. Qualora venisse richiesto, saremo lieti di fornirvi una consulenza tecnica mirata.

Le schede tecniche in corso di validità sono scaricabili direttamente dal sito www.wakol.com

Questa scheda tecnica redatta in data 06.04.2020, sostituisce ogni precedente versione.